



3M™ 9605

Klebstoff-Film ohne Träger

Beschreibung

Der 3M™ Klebstoff-Film 9605 besteht aus einem Acrylat-Klebstoff, der sich durch hohe Soforthaftung und gute Scherkraft auszeichnet. Der Klebstoff-Film hat eine hohe Klebkraft auf den meisten hochenergetischen Werkstoffoberflächen.

Dieser Klebstoff-Film eignet sich zur Verarbeitung auf sphärischen (Mehrdimensional verformten) Oberflächen.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendung

- Endlosmachen von Folien (z.B. Kunststoff, Metall, Gewebe)
- Befestigen von Schildern, Leisten, Blenden
- Selbstklebenes Ausrüsten, z.B. von Fotos und Postern
- Befestigen, konfektionieren, Montieren von Werbematerialien (z.B. Displays, Muster, Plakate)
- Halten von Teilen vor dem Skinnen von SB-Verpackungen

| Klebeband-Merkmale* | 9605 |
|----------------------------|------------------|
| Klebstoff | Acrylat - A 50 - |
| Schutzabdeckung | Papier, weiß |
| Dicke (mm) | 0,05 |
| Trägermaterial | ohne |
| Schälkraft auf Stahl ** | 50 N / 100 mm |
| Temperaturbeständigkeit °C | |
| dauernd: | 70 |
| kurzfristig: | 90 |
| Lösemittelbeständigkeit | gut |
| UV-Beständigkeit | sehr gut |

** nach AFERA 4001

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lieferdaten | 9605 |
| Rollenlänge (m) | |
| Standard: | 50 |
| Maximal: | 500 |
| Rollenbreite (mm) | 12, 19, 25, 38 und 50 |
| Schneidetoleranz (mm) | +/- 0,5 |
| Kerninnendurchmesser (mm) | 76,2 |
| Formstanzteile | auf Anfrage |

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 01805-234-007 (7 x 24 Std.).

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Lagertemperatur.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17